

New Modern

Modern Liquorice

Komplexität: **Leicht**Letzte Schicht: **Traffic HD SM**Bürsten: **Erforderlich**Oberfläche: **Seidenmattglanz**

Gebürsteter und schwarz lackierter Holzboden bringt die natürliche Maserung des Holzes perfekt zur Geltung.

Modern Liquorice auf gebürsteter weißer Eiche.
Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte



2x Bona Classic UX



Mix Colour black

1x Bona Traffic HD
halbmatt

Anleitung

Trockenzeit

- | | |
|--|-------|
| 1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit den Bona Fiber Pads schleifen. | |
| 2. Bona Classic UX gründlich umrühren und 5% der Bona Mix Colour in schwarz hinzugeben. Nochmals gründlich verrühren. | |
| 3. Eine Schicht gefärbtes Bona Classic UX (etwa 8-10 m²/Liter) mit der Bona Wasserlackrolle 11 mm auftragen und trocknen lassen. | 1-2 h |
| 4. Mit einem Bona Sand Scrad Pad einen Zwischenschliff vornehmen, um aufgestellte Holzfasern zu entfernen. Saugen bzw. Schleifstaub entfernen. | |
| 5. Eine weitere Schicht des gefärbten Bona Classic UX auf die gleiche Weise auftragen und trocknen lassen. | 2-3 h |
| 6. Innerhalb der nächsten 24 Stunden eine Schutzschicht Bona Traffic HD halbmatt auftragen und trocknen lassen. | 12 h |

Weitere Informationen

- Bei geringeren Anforderungen an die Verschleißfestigkeit kann auch ein anderer, nicht gelbfärbender Lack wie Bona Mega oder Bona Domo verwendet werden.

Besonderheiten

Um den Holzcharakter zu erhalten, ist Bürsten erforderlich.

Dieser Leitfaden beschreibt die allgemeine Behandlung von Holzfußböden und ist kein Ersatz für technische Sicherheitsdatenblätter, die Änderungen unterliegen und vor der Anwendung der Produkte beachtet werden müssen. Die angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und müssen an die jeweiligen Umgebungsbedingungen angepasst werden.

Bona®