

Nordic Shimmer

Nordic Natural

Komplexität: **Leicht** | Letzte Schicht: **Traffic HD Raw**
 Bürsten: **Optional** | Oberfläche: **Ultramatt**

Das Erscheinungsbild und Feeling von echtem Holz, mit einer samtweichen barfußfreundlichen Oberfläche.

Nordic Natural auf gebürsteter weißer Eiche.
 Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte



2x Bona Natural



1x Bona Traffic HD Raw

Anleitung

Trockenzeit

1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Schleifpapier der Körnung 120 schleifen.	
2. Bona Natural mit einer Rolle oder einem geeigneten Werkzeug in Faserrichtung der Holzmaserung auftragen (etwa 10-12 m ² /Liter).	1-2 h
3. Mit Bona Diamantschleifer Körnung 120 einen Zwischenschliff vornehmen, um aufgestellte Holzfasern zu entfernen.	
4. Eine zweite Schicht Bona Natural mit der gleichen Methode auftragen.	2-3h
5. Die Oberfläche mit Bona Traffic HD Raw schützen.	12-24 h
6. Bei stark frequentierten Flächen kann eine zweite Lackschicht erforderlich sein.	

Weitere Informationen

- Auf stark frequentierten Flächen wird empfohlen, zum Schluss zwei Schichten Bona Traffic HD Raw aufzutragen.

Besonderheiten

Die Behandlung von Fischgrätmusterböden mit getönten Lacken ist nicht einfach. Böden, die in abfallenden Längen verlegt sind, eignen sich am besten für diese Anwendung.

Dieser Leitfaden beschreibt die allgemeine Behandlung von Holzfußböden und ist kein Ersatz für technische Sicherheitsdatenblätter, die Änderungen unterliegen und vor der Anwendung der Produkte beachtet werden müssen. Die angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und müssen an die jeweiligen Umgebungsbedingungen angepasst werden.

Bona[®]