

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Poniżej znajduje się pełna lista dostępnych instrukcji czyszczenia i konserwacji podłóg drewnianych.


POW-C	Podłoga olejowoskowana - czyszczenie
POW-GC	Podłoga olejowoskowana - gruntowne czyszczenie
POW-O	Podłoga olejowoskowana - ochrona
POW-NW	Podłoga olejowoskowana - nowa warstwa
PL-C	Podłoga lakierowana - czyszczenie
PL-GC	Podłoga lakierowana - gruntowne czyszczenie
PL-O	Podłoga lakierowana - ochrona
PL-NW	Podłoga lakierowana - nowa warstwa
PO-C	Podłoga olejowana - czyszczenie
PO-GC	Podłoga olejowana - gruntowne czyszczenie
PO-O	Podłoga olejowana - ochrona
PO-NW	Podłoga olejowana - nowa warstwa
PS-C	Podłoga sportowa - czyszczenie
PS-GC	Podłoga sportowa - gruntowne czyszczenie
PS-O	Podłoga sportowa - ochrona
PS-NW	Podłoga sportowa - nowa warstwa
T-GC	Taras drewniany - gruntowne czyszczenie
T-O	Taras drewniany - ochrona
T-NW	Taras drewniany - nowa warstwa

Czyszczenie

Drewniana podłoga olejowoskowana

Instrukcja

POW-C



© A.I.S.E

Czyszczenie na sucho - usuń luźny brud

- Odkurz lub zamieć podłogę za pomocą padu odkurzającego Bona Dusting Pad.
- Usuń plamy i zabrudzenia za pomocą Bona Spray Mopa.



Czyszczenie

Wilgotne czyszczenie - uporczywy brud

- Spryskaj lub nanieś mopem roztwór z Bona Clean W10 i wody (100 ml na 10 litrów wody).
- Usuń używając mopa z padem Bona Cleaning Pad.



© A.I.S.E

1:100



Wilgotne czyszczenie - uporczywy brud

- Wlej roztwór Bona Clean W20 i wodę (100ml na 10 litrów) do zbiornika maszyny.
- Przymocuj biały pad do maszyny.
- Czyść używając minimalnej ilości roztworu i upewnij się, że na podłodze nie ma kałuż.
- Często wymieniaj wodę w zbiorniku.



© A.I.S.E

1:100




Gruntowne czyszczenie

Drewniana podłoga olejowoskowana

Instrukcja


POW-GC



© A.I.S.E

Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy stosowanie Bona DeepClean W w połączeniu z Bona PowerScrubber. Jeśli używasz Bona DeepClean W z innymi maszynami do szorowania, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi przygotowania i obsługi.

- Przymocuj białe lub czerwone szczotki do Bona PowerScrubber.
- Napełnij zbiornik 1 litrem Bona DeepClean W. Napełnij pozostałą objętość 9 litrami wody.
- Ustaw docisk szczotki na średni.
- Czyść podłogę w systematyczny sposób. Upewnij się, że na podłodze nie ma kałuż i natychmiast usuń resztki płynu za pomocą mopa.
- Po czyszczeniu umieść urządzenie na wodoodpornej powierzchni.



Aby usunąć uporczywe ślady zarysowań i zaschnięty brud ustaw urządzenie na maksymalne ciśnienie. Podczas pracy z maksymalnym naciskiem upewnij się, że maszyna jest w ciągłym ruchu i nigdy nie używaj suchych szczotek.


Ostrzeżenie: praca z maksymalnym naciskiem może spowodować uszkodzenie podłogi.

!

Na uporczywy brud

- Rozcieńczyć Bona Deep Clean W z wodą (stosunek 1: 5) bw utelce ze sprayem.
- Spryskaj obszar i poczekaj 3 minuty.
- Szoruj za pomocą Bona PowerScrubber.

Gruntowne czyszczenie



© A.I.S.E



© A.I.S.E

Cienka warstwa Bona Hard Wax Oil chroni powierzchnie i przywraca świeży wygląd.

- Zamiataj i czyść podłogę zgodnie z wcześniejszymi procesami
- Wylać ok. 100 ml Bona Wax Oil W na podłogę (1 litr pokrywa około 50-80 m²). Rozprowadzaj za pomocą maszyny do polerowania z padem Bona Wool Pad. Dodaj więcej Bona Wax Oil W jeśli jest taka potrzeba.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, wypoleruj podłogę jeszcze raz czystym, suchym padem Bona Wool Pad.
- Pozostaw podłogę do wyschnięcia na ok. 12 godzin przed użytkowaniem.



50-80 m²/litr




Czyszczenie

Drewniana podłoga olejowoskowana

Instrukcja

POW-NW



© A.I.S.E

Nowa warstwa zapewnia podłodze ochronę i lepszy wygląd powierzchni, ale także usuwa ślady zarysowań i powierzchniowe zadrapania oraz zwiększa antypoślizgowość. Okresowe nakładanie nowej warstwy może znacznie wydłużyć żywotność podłogi.

- Usuń luźny kurz / piasek itp. za pomocą odkurzacza, mopa nożycowego lub innej metody czyszczenia na sucho.
- Dokładnie odtłuść i oczyść powierzchnię za pomocą Bona PowerScrubber (zielone szczotki) i rozcieńzonego Bona DeepClean W w zbiorniku (10%). Upewnij się, że nie ma kałuży roztworu czyszczącego.
- Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.
- Przeszlifuj powierzchnię za pomocą diamentowych materiałów ściernych o granulacji 240. Przymocuj diamenty do Bona Quattro lub Multidisc, z pośrednimi podkładkami pomiędzy nimi. Ręcznie szlifuj narożniki i krawędzie.
- Upewnij się, że cała powierzchnia jest całkowicie oszlifowana.
- Odkurz, aby usunąć luźny pył ze szlifowania lub wytrzyj za pomocą padu odkurzającego. Alternatywnie użyj Bona PowerScrubber z czystą wodą, aby usunąć drobny pył.

Za pomocą wałka z mikrofibry Bona Microfiber Roller 5 mm nałóż cienką, równomierną warstwę na całą podłogę (20–24 m² / litr). Unikaj gromadzenia się produktu. W miarę możliwości nanieść zgodnie z kierunkiem ziarna. Pozostaw do wyschnięcia na minimum 12 godzin przed wznowieniem użycia.



© A.I.S.E



Nowa warstwa

Niezbędne wyposażenie:

Bona PowerScrubber wyposażony w zielone szczotki

Bona DeepClean W

Bona FlexiSand z Bona Quattro lub Multidisc

Pady pośrednie (do diamentów)

Diamentowe materiały ściernie granulacja 240

Pad odkurzający

Uwaga

Nakładanie nowej warstwy jest zalecane tylko wtedy, gdy podłoga była wcześniej pokryta Bona Hard Wax Oil i konserwowana Bona Wax Oil W. W razie wątpliwości należy przetestować powierzchnię pod kątem zgodności, aby zapewnić zadowalającą przyczepność.