

Malibu Dreams

Malibu Natural

Complejidad: **Moderada**Cepillado: **Opcional**

Capa de acabado:

Traffic HD RawAspecto: **Ultra Mate**

Aceite Natural y Bona Traffic HD Raw para una sensación suave como la seda. Invisible y sorprendente cuando se camina sobre él.

Malibu Natural aplicado sobre roble blanco cepillado.
Los resultados variarán dependiendo del color y del tipo del suelo de madera original.

Productos utilizados:



1x Bona Craft Oil 2K Neutral



2x Bona Traffic HD Raw

Instrucciones

Tiempo de secado

1. Prepare el suelo y termine el lijado con un grano de diamante Bona. Si lo realiza con otro tipo de lija observe que no se vean arañazos que luego con el aceite se harían más visibles.	
2. Mezcle el aceite con el endurecedor y aplíquelo en el suelo con una espátula de acero inoxidable, una rasqueta de goma o un pad de pulido rojo (aprox. 30 m²/l).	15-30 min
3. Al cabo de 15-30 minutos, unifíque la superficie con una pulidora equipada con un pad rojo. Añada más aceite si es necesario.	15-30 min
4. Transcurridos otros 15-30 minutos, retire cualquier exceso de aceite utilizando trapos de aceite Bona o paños de algodón que no liberen pelusas.. Deje que la superficie se seque entre 48 y 72 horas.	8-12 h
5. Aplique Bona Traffic HD Raw con un rodillo de microfibra de 11 mm y déjelo secar (aprox. 8-10 m²/l).	2-3 h
6. Realice un lijado intermedio suave para reducir la aparición de fibra utilizando Bona Diamond Abrasives de grano 120. Pase la aspiradora o la mopa.	
7. Aplique una segunda capa de Bona Traffic HD Raw.	12-24 h

Información adicional

- Bona Traffic HD Raw tiene una superficie más rugosa que los barnices tradicionales. Para zonas comerciales de mucho tránsito, se recomienda utilizar en su lugar Bona Traffic HD Extra Mate para conseguir un aspecto similar y de limpieza más fácil.

Esta guía describe el proceso de tratamiento general de los suelos de madera y no sustituye las fichas técnicas y de seguridad que son objeto de cambio y deben observarse antes del uso. Los tiempos de secado sugeridos son tiempos de secado típicos a 20 °C/60 % HR, y deben ajustarse a las condiciones climáticas interiores locales.