

Malibu Dreams

Malibu Amber

Complejidad: **Moderada**Cepillado: **Opcional**

Capa de acabado:

Mega BrilloAspecto: **Brillante**

Ideal para dar a su suelo un tono clásico y cálido de madera sellada con un barniz brillante.

Malibu Amber aplicado sobre roble blanco cepillado.
Los resultados variarán dependiendo del color y del tipo del suelo de madera original.

Productos utilizados:



2x Bona Amber



2x Bona Mega Gloss

Instrucciones

Tiempo de secado

1. Prepare el suelo y termine el lijado con un grano 120.	
2. Aplique Bona Amber con un rodillo u otro aplicador adecuado (aprox. 8-10 m ² /l).	1-2 h
3. Realice un lijado intermedio suave para reducir la aparición de fibra utilizando Bona Diamond Abrasives de grano 120. Pase la aspiradora o la mopa.	
4. Aplique otra capa de Bona Amber.	1-2 h
5. Aplique Bona Mega Brillo o Bona Wave 2-K brillo con un rodillo de microfibra Bona de 11 mm y déjelo secar (aprox. 8-10 m ² /l).	2-3 h
6. Aplique una segunda capa de Bona Mega Brillo.	12-24 h

Información adicional

- La limpieza es especialmente importante cuando se trabaja con barnices de mucho brillo. Se aconseja aplicar una capa de Mega Brillo con una espátula de acero inoxidable antes de la capa final aplicada con rodillo. Este es un método de limpieza excelente.

Consideraciones especiales

Se recomienda aplicar un total de 4 capas para conseguir un efecto de espejo.

Esta guía describe el proceso de tratamiento general de los suelos de madera y no sustituye las fichas técnicas y de seguridad que son objeto de cambio y deben observarse antes del uso. Los tiempos de secado sugeridos son tiempos de secado típicos a 20 °C/60 % HR, y deben ajustarse a las condiciones climáticas interiores locales.

Bona[®]
Passion for wood floors