

New Modern

Modern Liquorice

Complejidad: **Fácil** | Capa de acabado: **Traffic HD SM**
 Cepillado: **Obligatorio** | Aspecto: **Brillo satinado**

Suelo cepillado y pintado en negro, con la veta de la madera natural bellamente realzada.

Modern Liquorice aplicado sobre roble blanco cepillado.
 Los resultados variarán dependiendo del color y del tipo del suelo de madera original.

Productos utilizados:



2x Bona Classic UX



Mix Colour Black



1x Bona Traffic HD SM

Instrucciones	Tiempo de secado
1. Lije y cepille el suelo con los cepillos Connect de Bona o con Bona Fiber Pads.	
2. Agite la lata de Classic UX y añada un 2 % de Bona Mix Colour Black. Agite de nuevo energicamente.	
3. Aplique Classic UX pigmentado con un rodillo Bona con un pelo de 11 mm, logrando un rendimiento de aprox. 8-10 m²/l.	1-2 h
4. Realice un lijado intermedio suave para reducir la aparición de fibra con un Bona Scrad Pad. Agregue un Scrad Wing si fuera necesario. Pase la aspiradora o la mopa.	
5. Aplique una segunda capa de Classic UX pigmentado del mismo modo para lograr una cobertura total.	2-3 h
6. Transcurridas 24 horas desde la aplicación anterior, aplique una capa protectora de Bona Traffic HD SM. Nota: No lije la última capa de color antes de aplicar la capa superior.	12 h

Información adicional

- Si se desea, se puede sustituir Traffic HD por barnices con una menor resistencia al desgaste como Mega o Bona Wave 2-K

Consideraciones especiales

En este caso, es necesario un cepillado para conservar hasta cierto punto la sensación de la madera.

Esta guía describe el proceso de tratamiento general de los suelos de madera y no sustituye las fichas técnicas y de seguridad que son objeto de cambio y deben observarse antes del uso. Los tiempos de secado sugeridos son tiempos de secado típicos a 20 °C/60 % HR, y deben ajustarse a las condiciones climáticas interiores locales.