

New Modern

Modern Pale

Complejidad: **Moderada**Cepillado: **Opcional**

Capa de acabado:

Traffic HD XMAspecto: **Extra mate**

El aspecto y la sensación de la madera lijada, con pigmentación blanca para realzar la impresión.

Modern Pale aplicado sobre roble blanco cepillado.
Los resultados variarán dependiendo del color y del tipo del suelo de madera original.

Productos utilizados:



2x Bona White



1x Bona Traffic HD XM

Instrucciones

Tiempo de secado

1. Prepare el suelo y termine el lijado con un grano 120.	
2. Aplique Bona White con un rodillo u otro aplicador adecuado siguiendo la dirección de la madera (aprox. 12 m ² /l).	1-2 h
3. Aplique una segunda capa de Bona White de la misma forma.	2-3 h
4. Proteja la superficie con Bona Traffic HD XM.	6-12 h
5. Primero una capa de Bona White, cuando esté seca otra, luego la primera de Bona Traffic HD XM y sobre esa se pule.	
6. Puede hacer falta otra capa de barniz en zonas de mucho tránsito.	

Información adicional

- Cuando los requisitos en cuanto a resistencia no son tan exigentes, se puede utilizar otro barniz que no amarillee como Bona Wave 2-K.
- En zonas de mucho tránsito, es recomendable terminar con dos capas de Bona Traffic HD.
- El mejor efecto de White se consigue terminando con un barniz extra mate. Bona Traffic HD Raw puede usarse como alternativa.

Esta guía describe el proceso de tratamiento general de los suelos de madera y no sustituye las fichas técnicas y de seguridad que son objeto de cambio y deben observarse antes del uso. Los tiempos de secado sugeridos son tiempos de secado típicos a 20 °C/60 % HR, y deben ajustarse a las condiciones climáticas interiores locales.