

Nordic Shimmer

Nordic Ash

Complejidad: **Fácil**

Cepillado: **Opcional**

Capa de acabado:

Craft Oil 2K Ash

Aspecto: **Mate natural**

De la unión de madera natural y el gris fresno nace un campeón. Para un aspecto nórdico rústico.

Nordic Ash aplicado sobre roble blanco cepillado.
Los resultados variarán dependiendo del color y del tipo del suelo de madera original.

Productos utilizados:



Bona Craft Oil 2K Ash

Instrucciones

Tiempo de secado

1. Prepare el suelo y termine el lijado con un grano de diamante Bona. Si lo realiza con otro tipo de lija observe que no se vean arañazos que luego con el aceite se harían más visibles.	
2. Empape la superficie con una capa fina de agua. Para ello, puede utilizar una esponja, mopa Bona, o rodillo de pelo corto. Limite la cantidad de agua, pero asegúrese de mojar toda la madera.	12 h
3. Mezcle el aceite con el endurecedor y aplíquelo en el suelo con una espátula de acero inoxidable, una rasqueta de goma o un pad de pulido rojo (aprox. 30 m ² /l).	
4. Al cabo de 15-30 minutos, unifíque la superficie con una pulidora equipada con un pad rojo.	15-30 min
5. Realice otra pasada con más aceite.	
6. Transcurridos otros 15-30 minutos, retire cualquier exceso de aceite utilizando trapos de aceite Bona o paños de algodón que no liberen pelusas.	15-30 min
7. Para un acabado perfecto, vuelva a pulir el suelo una última vez con un Bona Woolpad.	8-12 h

Información adicional

- Se recomienda mojar siempre el suelo antes de aplicar el aceite para garantizar la intensidad y la uniformidad del color.
- En zonas de mucho tránsito, es recomendable terminar con dos capas de Bona Traffic HD. Se recomienda Extra Mate para mantener su aspecto.

Consideraciones especiales

Es recomendable complementar el tratamiento con Bona Traffic HD para reducir la frecuencia de mantenimiento y proteger la pigmentación.

Esta guía describe el proceso de tratamiento general de los suelos de madera y no sustituye las fichas técnicas y de seguridad que son objeto de cambio y deben observarse antes del uso. Los tiempos de secado sugeridos son tiempos de secado típicos a 20 °C/60 % HR, y deben ajustarse a las condiciones climáticas interiores locales.