

Touch of Grace

Grace Vivid

Complexidade: **Difícil**

Escovagem: **Obrigatória**

Camada de acabamento:

Hard Wax Oil XM

Aspeto: **Extra mate**

Um fundo negro combinado com branco em contraste para conseguir um aspeto calcário com o veio da madeira à vista.

*Grace Vivid aplicado sobre carvalho branco escovado.
Os resultados podem variar dependendo da cor e do tipo do pavimento de madeira original.*

Produtos utilizados:



Bona Rich Tone



Mix Colour Black



Bona Craft Oil Frost



Bona Hard Wax Oil XM

Instruções

Tempo de secagem

1. Prepare o pavimento e termine a lixagem com um grão 120. Aspire com cuidado.	
2. Acrescente 5 % de Bona Mix Colour a uma lata de Bona Rich Tone (250 ml a 5 l). Agite com força.	
3. Aplique a mistura com uma mopa, trincha Bona, aplicador americano, T-bar com pano que não solte pelos.	5-10 h
4. Remexa a fundo o óleo e aplique-o no pavimento com uma espátula de borracha ou um pad de polir vermelho (aprox. 20 m²/l).	
5. Espere 15-30 minutos para que o óleo seja absorvido. Unifique a superfície com uma polidora equipada com um pad vermelho e acrescente mais óleo se for necessário.	15-30 min
6. Passados 15-30 minutos, retire qualquer excesso de óleo utilizando trapos de óleo Bona ou panos de algodão que não soltem pelos. Deixe secar.	15-30 min
7. Deixe-o secar.	12 h
8. Aspire e aplique 1-2 camadas de Bona Hard Wax Oil XM dependendo das necessidades de resistência ao desgaste.	16-24 h

Informação adicional

- Para conseguir este aspeto utiliza-se Hard Wax Oil Extra Mate como acabamento. Para obter uma impressão mais viva pode utilizar a versão Mate ou Acetinada.

Este guia descreve o processo de tratamento geral dos pavimentos de madeira e não substitui as fichas técnicas e de segurança que estão sujeitas a alterações e devem ser observadas antes do uso. Os tempos de secagem propostos são tempos de secagem típicos a 20°C/60% HR, e devem ser ajustados às condições climáticas interiores locais.