

Malibu Dreams

Malibu Natural

Complexidade: **Moderada** | Camada de acabamento:
 Escovagem: **Opcional** | **Traffic HD Raw**
 Aspeto: **Ultra Mate**

Óleo Natural e Bona Traffic HD Raw para uma sensação suave como a seda. Invisível e surpreendente quando se anda sobre ele.

Malibu Natural aplicado sobre carvalho branco escovado.
 Os resultados podem variar dependendo da cor e do tipo do pavimento de madeira original.

Produtos utilizados:



1x Bona Craft Oil 2K Neutral



2x Bona Traffic HD Raw

Instruções

Tempo de secagem

1. Prepare o pavimento e termine a lixagem com um grão de diamante Bona. Se fizer isso com outro tipo de lixa, certifique-se de não ver arranhões que depois ficariam mais visíveis com o óleo.	
2. Misture o óleo com o endurecedor e aplique-o no pavimento com uma espátula de aço inoxidável, uma espátula de borracha ou um pad de polir vermelho (aprox. 30 m²/l).	15-30 min
3. Após 15-30 minutos, unifique a superfície com uma polidora equipada com um pad vermelho. Acrescente mais óleo se for necessário.	15-30 min
4. Passados outros 15-30 minutos, retire qualquer excesso de óleo utilizando trapos de óleo Bona ou panos de algodão que não soltem pelos. Deixe a superfície secar entre 48 e 72 horas.	8-12 h
5. Aplique Bona Traffic HD Raw com um rolo de micro-fibra de 11 mm e deixe-o secar (aprox. 8-10 m²/l).	2-3 h
6. Faça uma lixagem intermédia suave para reduzir o aparecimento de fibra utilizando Bona Diamond Abrasives de grão 120. Passe o aspirador ou a mopa.	
7. Aplique uma segunda camada de Bona Traffic HD Raw.	12-24 h

Informação adicional

- Bona Traffic HD Raw tem uma superfície mais rugosa que os vernizes tradicionais. Para zonas comerciais de muito tráfego, recomenda-se a utilização de Bona Traffic HD Extra Mate para conseguir um aspeto similar e de limpeza mais fácil.

Este guia descreve o processo de tratamento geral dos pavimentos de madeira e não substitui as fichas técnicas e de segurança que estão sujeitas a alterações e devem ser observadas antes do uso. Os tempos de secagem propostos são tempos de secagem típicos a 20°C/60% HR, e devem ser ajustados às condições climáticas interiores locais.