

New Modern

Modern Liquorice

Complexidade: **Fácil**Escovagem: **Difícil**

Camada de acabamento:

Traffic HD SMAspeto: **Brilho acetinado**

Pavimento escovado e pintado de preto, com o veio da madeira natural lindamente realçado.

Modern Liquorice aplicado sobre carvalho branco escovado.
Os resultados podem variar dependendo da cor e do tipo do pavimento de madeira original.

Produtos utilizados:



2x Bona Classic UX



Mix Colour Black



1x Bona Traffic HD SM

Instruções

Tempo de secagem

- | | |
|--|-------|
| 1. Lixe e escove o pavimento com as escovas Connect da Bona ou com Bona Fiber Pads. | |
| 2. Agite a lata de Classic UX e acrescente 2% de Bona Mix Colour Black. Agite novamente com força. | |
| 3. Aplique Classic UX pigmentado com um rolo Bona com um pelo de 11 mm, conseguindo um rendimento de aprox. 8-10 m²/l. | 1-2 h |
| 4. Faça uma lixagem intermédia suave para reduzir o aparecimento de fibra com um Bona Scrad Pad. Acrescente um Scrad Wing se for necessário. Passe o aspirador ou a mopa. | |
| 5. Aplique uma segunda camada de Classic UX pigmentado do mesmo modo para conseguir uma cobertura total. | 2-3 h |
| 6. Passadas 24 horas desde a aplicação anterior, aplique uma camada protetora de Bona Traffic HD SM. Nota: Não lixe a última camada de cor antes de aplicar a camada superior. | 12 h |

Informação adicional

- Caso deseje, pode substituir Traffic HD por vernizes com uma menor resistência ao desgaste como Mega ou Bona Wave 2-K

Considerações especiais

Neste caso, é necessária uma escovagem para conservar até certo ponto a sensação da madeira.

Este guia descreve o processo de tratamento geral dos pavimentos de madeira e não substitui as fichas técnicas e de segurança que estão sujeitas a alterações e devem ser observadas antes do uso. Os tempos de secagem propostos são tempos de secagem típicos a 20°C/60% HR, e devem ser ajustados às condições climáticas interiores locais.