

New Modern

Modern Pale

Complexidade: **Moderada**
Escovagem: **Opcional**

Camada de acabamento:
Traffic HD XM
Aspeto: **Extra mate**

O aspeto e a sensação de madeira lixada, com pigmentação branca para realçar a impressão.

Modern Pale aplicado sobre carvalho branco escovado.
Os resultados podem variar dependendo da cor e do tipo do pavimento de madeira original.

Produtos utilizados:



2x Bona White



1x Bona Traffic HD XM

Instruções

Tempo de secagem

- | | |
|---|--------|
| 1. Prepare o pavimento e termine a lixagem com um grão de 120. | |
| 2. Aplique Bona White com um rolo ou outro aplicador adequado seguindo a direção da madeira (aprox. 12 m²/l). | 1-2 h |
| 3. Aplique uma segunda camada de Bona White da mesma forma. | 2-3 h |
| 4. Proteja a superfície com Bona Traffic HD XM. | 6-12 h |
| 5. Primeiro uma camada de Bona White, quando estiver seca outra, depois a primeira de Bona Traffic HD XM e sobre essa é polido. | |
| 6. Outra camada de verniz pode ser necessária em zonas de alto tráfego. | |

Informação adicional

- Quando os requisitos de resistência não são tão exigentes, pode-se utilizar outro verniz que não amareleça como Bona Wave 2-K.
- Em zonas de muito tráfego, é recomendável terminar com duas camadas de Bona Traffic HD.
- O melhor efeito de White consegue-se terminando com um verniz extra mate. Bona Traffic HD Raw pode ser utilizado como alternativa.

Este guia descreve o processo de tratamento geral dos pavimentos de madeira e não substitui as fichas técnicas e de segurança que estão sujeitas a alterações e devem ser observadas antes do uso. Os tempos de secagem propostos são tempos de secagem típicos a 20°C/60% HR, e devem ser ajustados às condições climáticas interiores locais.