

Nordic Shimmer

Nordic Ash

Complexidade: **Fácil**

Escovagem: **Opcional**

Camada de acabamento:

Craft Oil 2K Ash

Aspeto: **Mate natural**

Da união de madeira natural e o cinzento freixo nasce um campeão. Para um aspeto nórdico rústico.

Nordic Rich aplicado sobre carvalho branco escovado.
Os resultados podem variar dependendo da cor e do tipo do pavimento de madeira original.

Produtos utilizados:



Bona Craft Oil 2K Ash

Instruções

Tempo de secagem

1. Prepare o pavimento e termine a lixagem com um grão de diamante Bona. Se fizer isso com outro tipo de lixa, certifique-se de não ver arranhões que depois ficariam mais visíveis com o óleo.	
2. Empape a superfície com uma camada fina de água. Para isso, pode utilizar uma esponja, mopa Bona, ou rolo de pelo curto. Limite a quantidade de água, mas certifique-se de molhar toda a madeira.	12 h
3. Misture o óleo com o endurecedor e aplique-o no pavimento com uma espátula de aço inoxidável, uma espátula de borracha ou um pad de polir vermelho (aprox. 30 m²/l).	
4. Após 15-30 minutos, unifique a superfície com uma polidora equipada com um pad vermelho.	15-30 min
5. Faça outra passagem com mais óleo.	
6. Passados outros 15-30 minutos, retire qualquer excesso de óleo utilizando trapos de óleo Bona ou panos de algodão que não soltem pelos.	15-30 min
7. Para um acabamento perfeito, volte a polir o pavimento uma última vez com um Bona Woolpad.	8-12 h

Informação adicional

- Recomenda-se molhar sempre o pavimento antes de aplicar o óleo para garantir a intensidade e a uniformidade da cor.
- Em zonas de muito tráfego, é recomendável terminar com duas camadas de Bona Traffic HD. Recomenda-se Extra Mate para manter o seu aspeto.

Considerações especiais

É recomendável complementar o tratamento com Bona Traffic HD para reduzir a frequência de manutenção e proteger a pigmentação.

Este guia descreve o processo de tratamento geral dos pavimentos de madeira e não substitui as fichas técnicas e de segurança que estão sujeitas a alterações e devem ser observadas antes do uso. Os tempos de secagem propostos são tempos de secagem típicos a 20°C/60% HR, e devem ser ajustados às condições climáticas interiores locais.

Bona[®]
Passion for wood floors