

Nordic Shimmer

Nordic Natural

Complexidade: **Fácil**

Escovagem: **Opcional**

Camada de acabamento:

Traffic HD Raw

Aspeto: **Ultra Mate**

O aspeto e a qualidade da madeira pura e uma sensação suave e sedosa para os pés descalços.

Nordic Natural aplicado sobre carvalho branco escovado.
Os resultados podem variar dependendo da cor e do tipo do pavimento de madeira original.

Produtos utilizados:



2x Bona Traffic HD Raw

Instruções

Tempo de secagem

1. Prepare o pavimento e termine a lixagem com um grão de 120.	
2. Aplique Bona Traffic HD Raw com um rolo ou outro aplicador adequado seguindo a direção da madeira (aprox. 10-12 m ² /l).	1-2 h
3. Pula para reduzir o aparecimento de fibra utilizando Bona Diamond Abrasivos de grão 120.	
4. Aplique uma segunda camada de Bona Traffic HD Raw da mesma forma.	2-3h
5. Proteja a superfície com Bona Traffic HD Raw.	12-24 h
6. Outra camada de verniz pode ser necessária em zonas de alto tráfego.	

Informação adicional

- Em zonas de muito tráfego ou elevadíssimo, é recomendável terminar com duas camadas de Bona Traffic Natural.
- Bona Traffic Natural tem uma superfície mais rugosa que os vernizes tradicionais. Para zonas comerciais de muito tráfego, recomenda-se utilizar no seu lugar Bona Traffic HD Extra Mate para conseguir um aspeto semelhante na aparência e mais fácil de limpar.

Este guia descreve o processo de tratamento geral dos pavimentos de madeira e não substitui as fichas técnicas e de segurança que estão sujeitas a alterações e devem ser observadas antes do uso. Os tempos de secagem propostos são tempos de secagem típicos a 20°C/60% HR, e devem ser ajustados às condições climáticas interiores locais.