



Bona Home™
Parketlijm
Colle pour parquet

- ⇒ Zeer goed uit te strijken en te verwerken/S'étale bien, bonne tenue des rainures de colle
- ⇒ Oplosmiddelvrij/Sans solvant, très faibles émissions
- ⇒ Geschikt voor vloerverwarming/Compatible avec les systèmes de chauffage par le sol

10 kg

Gebruikt door Professionals sinds 1919
Utilisé par les professionnels depuis 1919

Bona®

**STEP BY STEP
SYSTEM**

Bona Home **Parketlijm**

Onderdeel van het **Bona Home** Renovatie Systeem voor Houten Vloeren

Bona®

Bona Home Parketlijm

- Zeer goed uit te strijken en te verwerken
- Oplosmiddelvrij
- Geschikt voor vloerverwarming



BONA HOME PARKETLIJM is een elastische ééncomponent silaanlijm volgens ISO17178. Het is specifiek ontwikkeld om uitzetten en krimpen van houten vloeren te weerstaan en voor een langdurige hechting. Snelle hechting, eenvoudig te verwerken en oplosmiddelvrij. Het gebruik van een primer is meestal niet nodig. Aanbevolen voor 2- en 3-laags half-massief parket en voor massieve plankenvloeren van maximaal 180 mm breed.

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis: elastische 1-componentlijm silaan-gemodificeerd
Verbruik: zie Kopje “Aanbevolen Werkwijze” hieronder

Verpakking: 10 kg kunststof emmer
Droogtijd: 24 uur
Opslag: vorstvrij bewaren
Houdbaarheid: 1 jaar

VOORBEREIDING

De vloer moet egaal, droog, schoon, vetvrij, vrij van scheuren en fysiek solide zijn. De ondergrond moet absorberend zijn. Minimum

luchttemperatuur 18°C, minimum vloertemperatuur 15°C (met vloerverwarming max. 20°C).

Geschikte ondergronden	Standaard	Max. toegelaten vochtgehalte.	Max. toegelaten vochtgehalte.
		GEEN vloerverwarming	MET vloerverwarming
Cementdekvloeren (CT)	EN 13813	2,0 CM%	1,8 CM%
Calciumsulfaatdekvloeren (CA)	EN 13813	0,5 CM%	0,3 CM%
Vloeren met een cementachtig egaliseringsmiddel (minimaal 2 mm dik, bestand tegen weekmakers). Overige droge en solide ondervloeren (bijvoorbeeld droogvloeren)			

AANBEVOLEN WERKWIJZE

- 2-laags voorgelakt parket: 1000 gr/m²:
opbrengen met Bona Lijmkam 1000G (TKB B10)
- 3-laags voorgelakt parket: 1250 gr/m²:
opbrengen met Bona Lijmkam 1250G (TKB B13)
- massieve planken (max. breedte 180 mm): 1500 gr/m²
opbrengen met Bona Lijmkam 1500G (TKB B16)

Kenmerkende aanbevelingen houtvochtpercentage voor Midden-Europa:

- voorgelakt parket: 8% (+/- 2%)
- massief parket: 9% (+/- 2%)

HET BONA HOME RENOVATIE SYSTEEM VOOR HOUTEN VLOEREN

Net zoals met elk ander renovatieproject kan het renoveren van houten vloeren een uitdaging zijn. Dé sleutel tot uitstekende resultaten is precies weten wat er gedaan moet worden. Daarom hebben wij een stap-voor-stap systeem bedacht bestaande uit producten en instructies om u door het gehele renovatieproces

te begeleiden. Stap-voor-stap naar een houten vloer die er uit ziet als nieuw. Meer informatie bij de winkel waar u het product heeft gekocht of op onze website (zie shortlink hieronder).

Bona Home - Uw Houten Vloer Renovatie Systeem.

Bona Home Parketlijm

- Zeer goed uit te strijken en te verwerken
- Oplosmiddelvrij en zeer lage emissie
- Nauwelijks zwelling van het hout
- Geschikt voor vloerverwarming



BONA HOME PARKETLIJM is een elastische ééncomponent silaanlijm volgens ISO17178. Het is specifiek ontwikkeld om uitzetten en krimpen van houten vloeren te weerstaan en voor een langdurige hechting. Snelle hechting, eenvoudig te verwerken en oplosmiddelvrij. Het gebruik van een primer is meestal niet nodig. Aanbevolen voor 2- en 3-laags half-massief parket en voor massieve plankenvloeren van maximaal 180 mm breed.



GEBRUIKSAANWIJZING

De lijm gelijkmatig opbrengen met een getande spatel afgestemd op de te leggen vloer (zie aanbevolen werkwijze). Het parket inleggen en grondig vastkloppen tijdens de open tijd, circa 40 minuten. Afhankelijk van de opslagcondities kan de open tijd verminderen tot 5 minuten. Komt de lijm bij de voegen zodanig omhoog dat deze direct in contact kan komen met de lak, voorzichtig afnemen met Bona Cleaning Wipes.

Reinig de handen en het gereedschap met Bona Cleaning Wipes. Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd. De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C of hoger dan +25°C tijdens opslag en transport. Bewaren in een koele, droge en goed geventileerde plaats. Afval en lege containers afvoeren volgens lokale regelgeving.

AFWERKING OPPERVLAK - HOUTEN VLOER

Verdere behandeling van het parket na 2 tot 4 dagen, afhankelijk van het vochtgehalte van het materiaal. Raadpleeg de verwerkingsinstructies van de parketfabrikant.

HET BONA HOME RENOVATIE SYSTEEM VOOR HOUTEN VLOEREN

Net zoals met elk ander renovatieproject kan het renoveren van houten vloeren een uitdaging zijn. Dé sleutel tot uitstekende resultaten is precies weten wat er gedaan moet worden. Daarom hebben wij een stap-voor-stap systeem bedacht bestaande uit producten en instructies om u door het gehele renovatieproces

te begeleiden. Stap-voor-stap naar een houten vloer die er uit ziet als nieuw. Meer informatie bij de winkel waar u het product heeft gekocht of op onze website (zie shortlink hieronder).

Bona Home - Uw Houten Vloer Renovatie Systeem.