

Onderhoudsinstructies

Hieronder een volledige lijst met beschikbare onderhoudsinstructies, samen met de afkortingen, om u te helpen bij het bepalen en selecteren van de juiste behandeling.


WL-C	Wood Lacquered Cleaning - gelakte houten vloeren, reinigen
WL-DC	Wood Lacquered Deep Cleaning - gelakte houten vloeren, diep reinigen
WL-P	Wood Lacquered Protecting - gelakte houten vloeren, onderhouden
WL-RC	Wood Lacquered Recoating - gelakte houten vloeren, recoaten
WO-C	Wood Oiled Cleaning - geoliede houten vloeren, reinigen
WO-DC	Wood Oiled Deep Cleaning - geoliede houten vloeren, diep reinigen
WO-P	Wood Oiled Protecting - geoliede houten vloeren, onderhouden
WO-RC	Wood Oiled Recoating - geoliede houten vloeren, recoaten
WS-C	Wood Sport Cleaning - gelakte houten sportvloeren, reinigen
WS-DC	Wood Sport Deep Cleaning - gelakte houten sportvloeren, diep reinigen
WS-P	Wood Sport Protecting - gelakte houten sportvloeren, onderhouden
WS-RC	Wood Sport Recoating - gelakte houten sportvloeren, recoaten
WD-DC	Wood Decking Deep Cleaning - houten terrasvloeren, diep reinigen
WD-P	Wood Decking Protecting - houten terrasvloeren, onderhouden
WD-RC	Wood Decking Recoating - houten terrasvloeren, recoaten

Instructies Diep Reinigen

Houten Terrasvloeren (geolied)

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

WD-DC



© A.I.S.E

Diep Reinigen (B)

Bona PowerScrubber in combinatie met Bona Deep Clean Solution reinigt houten terrasvloeren snel en effectief. De diepe reiniging is geen zelfstandige procedure, omdat een gedeelte van de oliebescherming wordt verwijderd. Daarom moet er na een diepe reiniging een nieuwe laag terrasolie worden opgebracht. Als het oppervlak nog steeds intact is, voer dan een milde, diepe reiniging uit met lage druk. Bij een sterk vervuild oppervlak of verrot hout, gebruik dan de Bona PowerScrubber op volle kracht.



- Bevestig de oranje borstels onder de Bona PowerScrubber.
- Vul de tank met Bona Deep Clean Solution en water (zie TDS voor juiste verhouding).
- Zet de draaiknop op medium of maximale druk.
- Spoel de terrasvloer met water zodat het nat is.
- Laat de machine lopen in de richting van de planken en reinig de terrasvloer op een systematische manier.
- De terrasvloer afspoelen met water.
- Laat het oppervlak drogen.
- Breng een laag Bona Decking Oil aan.




Instructies Onderhouden

Houten Terrasvloeren (geolied)

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

WD-P



© A.I.S.E

Als het bestaande oppervlak nog steeds relatief intact is, dan hoeft er slechts als onderhoud nog een laag terrasolie worden aangebracht. Is de houten terrasvloer echter vergrijsd of is er houtrot, dan is een volledige olie-renovatie nodig (zie WD-RC).

- Reinig de houten terrasvloer met het proces WD-DC en laat het oppervlak volledig drogen.
- Breng een dunne, gelijkmatige laag Bona Decking Oil aan op een gedeelte van de terrasvloer met een brede borstel of ander geschikt gereedschap. Werk in de lengterichting van de planken.
- Verwijder na ca. 10-15 minuten alle overtollige olie met een katoenen doek. Dit kan of handmatig worden gedaan of met een boenmachine met een katoenen doek gewikkeld om een pad.
- Ga verder met de nog te behandelen gedeeltes totdat de gehele terrasvloer is behandeld.
- Het oppervlak kan na 12 uur (bij 20°C/60% r.v.) licht in gebruik worden genomen, alhoewel 24 uur nodig is om volledige elasticiteit te ontwikkelen. Mocht het gaan regenen voordat het compleet droog is, dan moet er opnieuw een dunne laag olie worden aangebracht.




Onderhouden (C)

Instructies Recoaten

Houten Terrasvloeren (geolied)

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

WD-RC



© A.I.S.E

Een olie-renovatie is nodig als het oppervlak door de zon beschadigd is. Om de natuurlijke schoonheid van de vloer te herstellen, moeten de beschadigde en verrotte houtvezels worden verwijderd voordat er een nieuwe laag Bona Decking Oil wordt aangebracht. Dit is een snelle en eenvoudige klus met de Bona PowerScrubber.



© A.I.S.E

- Bevestig de borstels onder de Bona PowerScrubber.
- Vul de tank met Bona Deep Clean Solution en water (zie de TDS voor juiste verhouding).
- Zet de draaiknop op maximale druk.
- Spoel de terrasvloer met water. Zorg ervoor dat het grondig nat is.
- Om de terrasvloer te reinigen, werk in de lengterichting van de planken op een systematische manier.
- De terrasvloer afspoelen met water.
- Laat het oppervlak grondig drogen.
- Breng een dunne, gelijkmatige laag Bona Decking Oil aan; werk in gedeeltes en in de lengterichting van de planken. Gebruik hiervoor een brede borstel of ander geschikt gereedschap.
- Verwijder na ca. 10-15 minuten alle overtollige olie met een katoenen doek. Dit kan of handmatig worden gedaan of met een boenmachine met een katoenen doek gewikkeld om een pad.
- Ga verder met de nog te behandelen gedeeltes totdat de gehele terrasvloer is behandeld.
- Het oppervlak kan na 12 uur (bij 20°C/60% r.v.) licht in gebruik worden genomen, alhoewel 24 uur nodig is om volledige elasticiteit te ontwikkelen. Mocht het gaan regenen voordat het compleet droog is, dan moet er opnieuw een dunne laag olie worden aangebracht.



Recoaten (D)