

Malibu Dreams

Malibu Amber

Svårighetsgrad: **Medel** | Ytbehandling: **Mega**
 Borstning: **Frivilligt** | Yta: **Blank**

Perfekt för en klassisk, varm träton med glansig, lackad yta.

Malibu Amber applicerad på borstad vit ek.
 Resultatet varierar beroende på det ursprungliga golvet färg och träslag.

Produkter
 2x Bona Amber
 2x Bona Mega Gloss

Anvisningar	Torktid
1. Förbered golvet och avsluta slipningen med kornstorlek 120.	
2. Applicera Bona Amber med en roller eller annat lämpligt verktyg (ca. 8-10 m²/lit).	1-2 timmar
3. Gör en lätt mellanslipning för att minska strävheten från träfibrerna med Bona Diamond Abrasives kornstorlek 120. Dammsug eller damma av.	
4. Applicera ytterligare ett lager med Bona Amber.	1-2 timmar
5. Applicera Bona Mega Blank med en Bona Microfiber Roller 11 mm och låt torka (ca. 8-10 m²/lit).	2-3 timmar
6. Applicera ett andra lager med Bona Mega Blank.	12-24 timmar

Övrig information

- Ordning och renlighet är extra viktigt vid arbete med högglossiga lacker. Ett tips är att applicera ett lager Mega Blank med en rostfri spackel innan det sista lagret appliceras med roller. Detta är en utmärkt rengöringsmetod.

Särskild åtgärd

Totalt 4 lager med lack rekommenderas för en spegelliknande effekt.

I den här guiden beskrivs den övergripande behandlingsprocessen för trägolv. Guiden ersätter inte teknisk information och säkerhetsdatablad. Dessa ändras löpande och måste läsas före användning. De föreslagna torktiderna är typiska torktider vid 20 °C/60 % RH, och måste justeras efter det lokala inomhusklimatet.

Bona[®]
 Passion for wood floors