

New Modern

Modern Liquorice

Svårighetsgrad: **Enkel**Ytbehandling: **Bona Traffic HD**Borstning: **Obligatoriskt**Yta: **Sidenmatt glans**

En svart bakgrund i kombination med kontrasterande vitt för en kritig look där träfibrerna syns.

Modern Liquorice applicerad på borstad vit ek.
Resultatet varierar beroende på det ursprungliga golvet färg och träslag.

Produkter	
 2x Bona Classic UX	 Mix Colour Black
 1x Bona Traffic HD SM	

Anvisningar	Torktid
1. Slipa och borsta golvet genom att använda Bona's Connect Borstar eller Bona Fiber Pads.	
2. Skaka Classic UX dunken och addera 5% Bona Mix Colour Black. Skaka noggrant.	
3. Applicera den nu pigmenterade Classic UX med hjälp av Bona Roller med 11 mm lugg, för att uppnå en appliceringsmängd på ca. 8-10 m ² /lit.	1-2 timmar
4. Gör en lätt mellanslipning med Bona Scrad Pad. Lägg till en Scrad Wing om det behövs. Damm-sug eller damma av.	
5. Applicera ett andra lager med pigmenterad Classic UX på samma sätt för att uppnå full täckning.	2-3 timmar
6. Inom 24 timmar från föregående applicering, lägg på ett skyddande lager med Bona Traffic HD SM. Obs: Slipa inte på det sista pigmenterade lagret före applicering av topplacken.	12 timmar

Övrig information

- Om man vill så kan Bona Traffic HD bytas ut mot en lack med lägre slitstyrka, exempelvis Bona Mega, Bona Mega ONE eller Bona Domo.

Särskild åtgärd

Borstning krävs för att bevara en del av träkänslan.

I den här guiden beskrivs den övergripande behandlingsprocessen för trägolv. Guiden ersätter inte teknisk information och säkerhetsdatablad. Dessa ändras löpande och måste läsas före användning. De föreslagna torktiderna är typiska torktider vid 20 °C/60 % RH, och måste justeras efter det lokala inomhusklimatet.