

New Modern

Modern Pale

Svårighetsgrad: **Medel** | Ytbehandling: **Traffic HD**
 Borstning: **Frivilligt** | Yta: **Extramatt**

För en look och känsla av slipat trä, med vita pigment som förstärker intrycket.

Modern Pale applicerad på borstad vit ek.
 Resultatet varierar beroende på det ursprungliga golvet färg och träslag.

Produkter
 2x Bona White  1x Bona Traffic HD XM

Anvisningar	Torktid
1. Förbered golvet och avsluta slipningen med kornstorlek 120.	
2. Applicera Bona White i träfibrernas riktning med en roller eller annat lämpligt verktyg (ca. 12 m ² /lit).	1-2 timmar
3. Slipa för att minska strävheten från träfibrerna med Bona Diamond Abrasives kornstorlek 120.	
4. Applicera ett andra lager med Bona White på samma sätt.	2-3 timmar
5. Skydda ytan med Bona Traffic HD Extramatt.	6-12 timmar
6. Ytterligare ett lager lack kan behövas i högtrafikerade områden.	

Övrig information

- Vid lägre krav på slitstyrka kan en annan lack som inte gulnar användas, exempelvis Bona Novia eller Bona Mega ONE.
- I högtrafikerade utrymmen, överväg att avsluta med två lager Bona Traffic HD.
- Bäst vit effekt uppnås genom att avsluta med en extramatt lack.

Särskild åtgärd

Fiskbensparkett kan vara svår att behandla med färgade lacker. Golv som är lagda i fallande längd är bäst lämpade för den här typen av applicering.

I den här guiden beskrivs den övergripande behandlingsprocessen för trägolv. Guiden ersätter inte teknisk information och säkerhetsdatablad. Dessa ändras löpande och måste läsas före användning. De föreslagna torktiderna är typiska torktider vid 20 °C/60 % RH, och måste justeras efter det lokala inomhusklimatet.

Bona[®]
 Passion for wood floors