

Nordic Shimmer

Nordic Natural

Svårighetsgrad: **Enkel** | Ytbehandling: **Traffic HD Raw**
 Borstning: **Frivilligt** | Yta: **Ultramatt**

För utseende och känsla av obehandlat trä och en silkeslen barfotapplevelse.

Nordic Natural applicerad på borstad vit ek.
 Resultatet varierar beroende på det ursprungliga golvet färg och träslag.

Produkter
 2xBona Natural
 2xBona Traffic HD Raw

Anvisningar	Torktid
1. Förbered golvet och avsluta slipningen med kornstorlek 120.	
2. Applicera Bona Traffic HD Raw i träfibrernas riktning med en roller eller annat lämpligt verktyg (ca. 10-12 m ² /lit).	1-2 timmar
3. Slipa för att minska strävheten från träfibrerna med Bona Diamond Abrasives kornstorlek 120.	
4. Applicera ett andra lager med Bona Traffic HD Raw på samma sätt.	2-3 timmar
5. Skydda ytan med Bona Traffic HD Raw.	12-24 timmar
6. Ytterligare ett lager lack kan behövas i högtrafikerade områden.	

Övrig information

- I högtrafikerade utrymmen, överväg att avsluta med två lager Bona Traffic HD Raw.
- Bona Traffic HD Raw har en strävare yta än traditionella lacker. För högtrafikerade kommersiella utrymmen, överväg att ersätta med Bona Traffic HD Extramatt för ett liknande utseende med enklare städning.

Särskild åtgärd

Fiskbensparkett kan vara svår att behandla med färgade lacker. Golv som är lagda i fallande längd är bäst lämpade för den här typen av applicering.

I den här guiden beskrivs den övergripande behandlingsprocessen för trägolv. Guiden ersätter inte teknisk information och säkerhetsdatablad. Dessa ändras löpande och måste läsas före användning. De föreslagna torktiderna är typiska torktider vid 20 °C/60 % RH, och måste justeras efter det lokala inomhusklimatet.

Bona[®]
 Passion for wood floors